Белый матовый полиэстер 62125
с усиленным адгезивом для маркировки шин

Основное применение	
Этот этикеточный материал специально разработан для изготовления этикеток, применяемых для маркировки автомобильных шин (этикетки прослеживаемости и контроля технологического процесса). Этикетки из этого материала могут выдерживать процесс вулканизации шины. Может также применяться на других изделиях с шероховатой поверхностью. Основные потребители: производители автомобильных шин.	
Тип материала	**полиэстер, 125 мкм**
Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью и хорошей устойчивостью к влажности, химикатам и выцветанию.	
Температура эксплуатации	**от -20°C до +180°C**
После процесса вулканизации с температурой до +175-180°C (не более 25 минут) этикетка не отклеивается от шины, а штрих код остаётся читаемым. Минимальная температура нанесения +10°C, максимально +50°C.	
Адгезив (клеевой слой)	**усиленный адгезив толщиной 20 мкм**
Усиленный адгезив высокой удерживающей способности, пригодный для использования на сложных поверхностях, включая низкоэнергетические полимеры. Адгезив можно использовать на изогнутых и шероховатых поверхностях.	
Цвет и внешний вид	**белый, матовый**
Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	**специальное покрытие для ТТ печати**
Матовое покрытие, обладающее достаточно гладкой для термотрансферной печати поверхностью. Сочетает высокую стойкость к абразивным воздействиям и хорошую химическую стойкость напечатанного изображения к химикатам (спирт, бензин, тормозная жидкость и пр.). Для оптимальной износостойкости рекомендуется использование resin-риббонов.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре. Отпечатанные этикетки годами не выцветают на солнце, не смазываются, устойчивы к влажности, перепадам температур, промышленным растворителям и загрязнителям.	