Серебристый разрушаемый полуглянцевый винил 64134 "искра" со стандартным адгезивом

Основное применение	**Разрушаемая гарантийная этикетка**
Наиболее универсальный пломбировочный материал. Применяется для опломбирования, защиты от вскрытия, несанкционированного доступа и подделки оборудования, приборов и других промышленных изделий, а так же в качестве инвентарной пломбы для оборудования длительной эксплуатации. Основные потребители: производители деталей, узлов и агрегатов автомобильной промышленности; производители электронники и "белой" техники; инвентарная этикетка.	
Тип материала	**Разрушаемый ПВХ (винил)**
При попытке снятия с поверхности изделия этикетка разрушается. Хрупкая пленка с высокой устойчивостью к влажности, маслам и растворителям. В силу высокой эластичности может применяться для изогнутых, неровных и цилиндрических поверхностей. Материал пригоден для производства пломб небольшого размера. Неприменим для опечатывания подвижных относительно друг друга поверхностей. Не устойчив к царапинам и интенсивному абразивному воздействию.	
Температура эксплуатации	**от -20°C до +80°C**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
Адгезив (клеевой слой)	
Акриловый адгезив. Стандартный перманентный адгезив для гладких , ровных поверхностей, выполненных из металла и некоторых полимеров.	
Цвет и внешний вид	**Серебристый, полуглянцевый, с "искрой"**
Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. Обеспечивает хорошую контрастность штрих-кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	**Для ТТ-печати**
Гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием риббонов резин и вакс-резин (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение устойчиво к влаге и растворителям. Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать также могут применяться.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	