Серебристый матовый полиэстер 3978
с усиленным адгезивом

Основное применение	
Маркировка оборудования, подвергающегося длительным воздействиям агрессивных сред. Информационная этикетка для технических изделий с шероховатой, фактурной, не подготовленной поверхностью, изделий с порошковой окраской и изделий из низкоэнергетических пластиков. Основные потребители: производители деталей, узлов и агрегатов автомобильной промышленности; лаборатории и предприятия химической промышленности.	
Тип материала	**металлизированный полиэстер, 81 мкм**
Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию.	
Температура эксплуатации	**от -60°C до +150°C**
Предельная повышенная температура эксплуатации по ГОСТ Р В 20.57.416-98, метод 201-1 (2 часа)	**+170°C**
Предельная пониженная температура эксплуатации по ГОСТ Р В 20.57.416-98, метод 203 (16 часов)	**-70°C**
Устойчивость к тепловому удару при температуре +200°C по ГОСТ Р В 20.57.416-98, метод 201-1	**5 минут (без видимых изменений)**
Адгезив (клеевой слой)	**46 мкм**
Акриловый адгезив высокой удерживающей способности, разработанный для использования на сложных поверхностях, включая низкоэнергетические полимеры и поверхности с порошковой окраской. Повышенная толщина адгезива позволяет использовать этикетки для текстурированных, слегка замасленных, изогнутых и шероховатых поверхностей.	
Цвет и внешний вид	**серебристый, матовый**
Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	
Матовое покрытие, обладающее достаточно гладкой для термотрансферной печати поверхностью. Сочетает высокую стойкость к абразивным воздействиям и прекрасную химическую стойкость напечатанного изображения даже к особо агрессивным химикатам (спирт, бензин, тормозная жидкость и пр.). Для оптимальной износостойкости рекомендуется использование resin-риббонов.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	
Отпечатанные этикетки годами не выцветают на сонце, не смазываются, устойчивы к влажности, перепадам температур, промышленным растворителям и загрязнителям.	